



OÜ MENDALI

Reg.nr. 10047391

www.mendali.ee

Kotzebue 18d, Tallinn 10411 mendali@mendali.ee

Tel 641 3397, 64 15444 Faks 63 14 168, 6 444016

STEINFIX 80 KASUTUSJUHIS / TEHN. INFORMATSIOON

Toote liik:

Sisseimbuva toimega kasutusvalmis spetsiaalne loodusliku kivi lahustipõhine immuti. , mille aluseks on reaktiivselt modifitseeritud silikoonid. Toode tungib kivi pooridesse ja reageerib polüsilikoonile.

Kasutusala:

Looduslike kivide esmaseks töötlemiseks. Kasutatakse lihvitud ja poleeritud absorbent- looduslike ja sünteetiliste kivitüüpide nagu marmor, kiltkivi, liivakivi, graniit, terratso või betoonkivi töötlemiseks. Toode on eriti sobiv kasutamiseks tumedatel ja mustadel imavatel kivitüüpidel nagu Absolutt Black, Nero Impala, Galaxy, Otta Slate jne. Defektseid pindu, nagu nt peente pragudega, võib töödelda STEINFIX 80-ga. Sealjuures saab kivi pind homogeense ilme. Liivakivi saab rahuldava värvitugevuse taseme, efekt on eriti tulemuslik silikaadipõhisel kivil.

Kasutusjuhend:

Pind peab olema puhas, täiesti kuiv ja eelneva kaitse- või kattekihita. Välisel kasutamisel on oluline veenduda, et kivi ei sisaldaks kahjustavaid soolasid (nitraadid, sulfaadid, kloriidid), need vähendavad toote immutusvõimet. Kivi peab olema puhas või eelnevalt puhastatud näiteks õli ja rasva eemaldajaga STEINFIX 20, või aktiivpuhastusainega STEINFIX 40. Vastavalt kivitüübile võib ka kasutada happesuu STEINFIX 30 (lubi, tsement ja roosteplekid) ja lakieemaldi STEINFIX 90. Peale igat puhastust on soovitatav, et te pinna rohke veega loputaksite. Töötlemiseks peab kivi olema täiesti kuiv. Reeglina kulub selleks 1 kuni 2 päeva. Imutamise ideaalseteks tingimusteks on ümbritsev õhutemperatuur +15-25°C ja peale töötlust kaitstus vihma eest vähemalt 12-24 tunniks. Kattekihi pealekandmisel ei tohi olla kivi avatud soojendavale päikesekiirgusele ega ei tohi olla sisse lülitatud pörandaküte. Töötlemist teostatakse ilma toodet lahjendamata pintsli, rulli või pihustiga hajutades selle ühtlaselt üle pinna.



OÜ MENDALI

Reg.nr. 10047391

www.mendali.ee

Kotzebue 18d, Tallinn 10411 mendali@mendali.ee

Tel 641 3397, 64 15444 Faks 63 14 168, 6 444016

Tootel tuleb lasta kivisse tungida umbes 5-20 minutit peale tootega katmist ja enne kui immuti on pinnal kuivanud, tuleb toote jääk pinnalt lapiga ära pühkida nii, et pinnale ei jääks mingeid jääke. Suure imavusega pindade puhul võib töötlemist korrata. Igapäevaseks puhastamiseks kasutage naturaalselt looduskivi puhastusainet STEINFIX 60 .-

Omadused:

STEINFIX 80 tõstab esile ja tumendab siledade ja poleeritud kivitüüpide naturaalselt värvi ja struktuuri kuid ei mõjuta läiget ega lihvi. Ei jäta kivi pinnale mingeid jääke. Hajuv. Sobiv kasutamiseks nii ruumis kui ka välispindadel. Väga vastupidav ja ilmastikukindel. Ei koltu. Vett ja mustust tõrjuv efekt. Kaetava pinna suurus orienteeruvalt 10-20m²/L; värvus läbipaistmatu, tihedus: 0.84 g/cm³

Toode ei sobi glasuuritud ja mitteimavatele pindadele. Lisaks tuleb poleeritud pinnad peale töötlemist üle poleerida kuni jäägid on eemaldatud. Värvide tugevdamise tase varieerub sõltuvalt kivi tüübist. Reeglina saavutavad tumedad kivid värvi kõrgema astme kui heledat tüüpi kivid. On soovitatav, et testiksite töötlust enne kasutamist näidispinnal, et näha selle efekti. Käte kaitseks tuleb kasutada vastavaid kindaid. Lahustuvad materjalid nagu sünteetiline riie, kummi, lakitud ja muud sarnased pinnad peavad enne kivi töötlemist olema kaitstud. Instruktsioonide järgimine nõuab, et pakend oleks põhjani tühjendatud.

Säilitamine: Ei tohi külmutada. Säilituseks sobib jahedam ruum

Säilivusaeg: Umbes 1 aasta kinnises originaalpudelis

Pakend: 1-liitrised plekkpudelid.

Ohutus: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kokkupuutel silmadega võib tekitada ärritust, sellise juhul loputage veega. Allaneelamise korral loputage suu ja jooge piima.

Märkus: Toode on registreeritud Norra Mürgiste Ainete Infokeskuses (Giftinformasjonssentralen).